

1液型水溶性アクリル

タケシール AQ モルタルプライマー

カチオンタイプ

特徴

- 溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。
- 1液型のため機械塗布は不要です。
- EM・コナド下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。
- 塗装用具のお手入れも簡単です。

上塗り適用性

タケシールAQモルタルプライマーの上に塗ることができる商品		塗ることができない商品	
適用		不適	
<input type="checkbox"/> タケシールAQ防水No.5	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40113ラウナー	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40113ラウナー	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40113ラウナー
<input type="checkbox"/> タケトップ	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40200	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40200	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40200
<input type="checkbox"/> タケトップ選色	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40300	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40300	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40300
<input type="checkbox"/> タケシールAGトップ	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40300トップコート	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40300トップコート	<input checked="" type="checkbox"/> タケシール40300トップコート
<input type="checkbox"/> タケトップPシルバー	<input checked="" type="checkbox"/> タケシールシルバートップ	<input checked="" type="checkbox"/> タケシールシルバートップ	<input checked="" type="checkbox"/> タケシールシルバートップ
<input type="checkbox"/> タケトップPカラー			

荷姿



1 Kg

15 Kg

4 Kg

塗布量

0.4 Kg/m²

(一回当たり 0.2Kg/m²)

一般施工での推奨は0.2Kg/m²を2回塗りですが、下地の吸い込みが激しい場合は、更に塗り重ねてください。

温度(℃)	10	20	30
時間(h)	2~3	1~2	0.5~1

現場の風の吹き具合や、日照条件によって変化しますので、一応の日安としてください。

密着強度

接着体	密着強度	剥離時の状態
モルタル	26.44Kg/cm ² 以上	下地モルタルの破壊

上塗りにタケシールAQ防水を塗布し、その表面に2液型EP接着剤でタケシールを貼り付け剥離強度を測定した。

注意

1. 労働安全衛生法 476 011 7700-A 20%含有
1. 取り扱い作業所には局所排気装置をもうけてください。
2. 容器から出し入れする際には、こぼれないようにしてください。
3. 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じ防毒マスク又は送気マスク、保護手袋等を着用してください。
4. 取り扱い後は、手洗いを充分に行ってください。
5. 一定の場所を定めて貯蔵してください。
6. 引火性があるので裸火・直火厳禁。漏洩に注意してください。
7. カチオンタイプのプライマーですので他の塗料との塗装用具の併用はおやめください。