

タケシール

ソフトコート

溶剤型、超軟質アクリルウレタン塗料

規格

A液 150g缶

B液 150g缶

(全9色)

クリアー

ホワイト

ブラック

レッド

オレンジレッド

オーカー

カナリヤエロー

シャニンググリーン

シャニンブルー

専用シンナー 500ml缶



用途

タケシールウレタンマイスター、タケシールK2Kなどの軟質タイプウレタン樹脂の上塗りに最適です。もちろんタケシールシェルキャストのような硬質ウレタンにも上塗りできます。

特徴

2液混合型溶剤系塗料。

超軟質の塗膜を形成します。

光沢が良く、肉持ち感に優れています。

<ご使用方法>

(1) A液とB液の混合比 1 : 1 (重量比)

(2) 標準希釈率 100 ~ 120%

(A液+B液)100g に対し、ソフトコートシンナー 100 ~ 120g

(3) 塗装方法 エアースプレー

(4) 空気圧 3 ~ 5kg / c m²

(5) 標準膜厚 15 ~ 25 μm

(6) 乾燥時間 (常温) 指触乾燥 30分

半硬化乾燥 4時間

硬化乾燥 2日間

強制乾燥 (80℃) 30分

(7) ポットライフ 8時間