

一液水性クリアトップ

厚塗り・常温乾燥・強制乾燥可能な艶有りクリアトップ

固形分 (%)	35
伸び (%)	280
抗張力 (N/mm ²)	58
耐水性 7日浸水	異常なし

レベリング性がよく刷毛塗りでも平滑な仕上がりになります。

常温・強制乾燥どちらでも可能です。

厚塗りしても水性特有の中膿はなく芯まで乾燥します。

擦り傷性に優れ、たわみ性もあり優れた光沢のある皮膜を形成します。