2013. 07. 23.

タケシール
ソフトコート

溶剤型、超軟質アクリルウレタン塗料

規 格

A液　　150g缶
B液　　150g缶
（全８色）
　ホワイト
　ブラック
　レッド
　オレンジレッド
　オーカー
　カナリヤエロー
　シャニングリーン
　シャニンブルー
専用シンナー　500ml 缶

用　途

タケシールウレタンマイスター、タケシールK2Kなどの軟質タイプウレタン樹脂の上塗りに最適です。もちろんタケシールシェルキャストのような硬質ウレタンにも上塗りできます。

特　徴

2液混合型溶剤系塗料。
超軟質の塗膜を形成します。
光沢が良く、肉持ち感に優れています。

＜ご使用方法＞

(1) A液とB液の混合比　　1：1（重量比）
(2) 標準希釈率　　100 ～ 120％
　(A液＋B液)100g に対し、ソフトコートシンナー 100 ～ 120g
(3) 塗装方法　　エアースプレー
(4) 空気圧　　3 ～ 5kg ／ c ㎡
(5) 標準膜厚　　15 ～ 25 μ m
(6) 乾燥時間　（常温）　　指触乾燥　30 分
　　半硬化乾燥　4 時間
　　硬化乾燥　2 日間
　　強制乾燥（80℃）　　30 分
(7) ポットライフ　　8 時間

竹林化学工業株式会社
〒577-0836　大阪府東大阪市渋川町三丁目１－４３
TEL 06-6721-6165　FAX 06-6720-7308